



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **CUARCITA ORIENT GRIS**

Fabricante: CUPAMAT s.l.
Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2007
Nº de Certificado: 07065

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE EN 12407)	CALIZA MARMÓREA IMPURA
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,71 ±0,02 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	0,28± 0,02%
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 20,32±3,74 MPa VME: 13,15 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de: 48 ciclos V. Medio: 16,87± 5,12 MPa VME: 5,26 MPa
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	27,5 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 75 En húmedo: 55