



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **CUARCITA ORIENT ORO**

Fabricante: CUPAMAT s.l.
Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2007
Nº de Certificado: 07048 tri

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE EN 12407)	CALIZA MARMÓREA IMPURA
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,70 ±0,01 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	0,27± 0,04%
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 10,34±3,96 MPa VME: 3,87 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de: 48 ciclos V. Medio: 7,72± 4,99 MPa VME: 1,06 MPa Pérdida de resistencia: 25,34 %
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	27,5 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 75 En húmedo: 55