



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **PIZARRA CELESTE**

Fabricante: CUPAMAT s.l.
Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2007
Nº de Certificado: 07051

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE EN 12407) ARENISCOSAS	LIMOLITA CON FINAS PASADAS
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,71 ± 0,00 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	0,43 ± 0,04%
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 42,37 ±12,19 MPa VME: 19,75 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de: 48 ciclos V. Medio: 14,98±7,45 MPa VME: 4,35 MPa Pérdida de resistencia: 64,6 %
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	25,0 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 68 En húmedo: 47