



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

## PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

### Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **PIZARRA GRAFFITI**

**Fabricante:** CUPAMAT s.l.

**Procedencia:** No facilitada

**Fecha:** Octubre 2007

**Nº de Certificado:** 07052

### *ENSAYOS DE CARACTERIZACION*

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE EN 12407)	LIMOLITA
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,72± 0,00 Mg/m <sup>3</sup>
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	0,58± 0,02 %
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 45,59±9,83 MPa VME: 26,32 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de: 48 ciclos V. Medio: 27,73 ±11,88 MPa VME: 7,94 MPa Pérdida de resistencia: 39,17 %
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	27,6 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 75 En húmedo: 59