



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **PIZARRA MULTICOLOR RUSTICA**

Fabricante: CUPAMAT s.l.
Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2004
Nº de Certificado: 02004/1

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE-EN 12407)	PIZARRA SERICITICA BANDEADA
Densidad aparente (UNE-EN 1936)	2,70 ± 0,08 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE-EN 13755)	1,04 ± 0,62 %
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 17,86 ± 6,57 MPa VME: 6,79 MPa
Resistencia al hielo (UNE-EN 12371)	Resistencia a la flexión después de: 48 ciclos V. Medio: 14,66 ± 5,77 MPa VME: 2,69 MPa
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	31,9 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 74 En húmedo: 54