



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **PIZARRA PIEL DE SERPIENTE**

Fabricante: CUPAMAT s.l.

Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2007

Nº de Certificado: 07045

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS

RESULTADOS

Denominación petrográfica (UNE EN 12407)	PIZARRA SERICÍTICO-FERRUGINOSA
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,69±0,06 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	1,60±0,72 %
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 19,17 ± 3,90MPa VME: 11,85 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de 48 ciclos V. Medio: 9,97 ± 8,72 MPa VME: 1,00 MPa Pérdida de resistencia: 48,00%
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	35,8 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 79 En húmedo: 56