



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **PIZARRA RIOJA KENYA**

Fabricante: CUPAMAT s.l.

Procedencia: No facilitada

Fecha: Octubre 2007

Nº de Certificado: 07058

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS	RESULTADOS
Denominación petrográfica (UNE EN 12407)	LIMOLITA CARBONATADA CON NIVELES DE CALIZA LUTÍICA
Densidad aparente (UNE EN 1936)	2,35 ±0,06 Mg/m ³
Absorción de agua a la presión atmosférica (UNE EN 13755)	3,19 ± 0,72 %
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)	En seco: Valor medio: 30,72 ± 2,75MPa VME: 25,25 MPa
Resistencia al hielo (UNE –EN 12371)	Resistencia a la flexión después de 48 ciclos V. Medio: 26,77 ±6,85 MPa VME: 12,56 MPa Pérdida de resistencia: 12,85 %
Resistencia al Desgaste por Abrasión (UNE EN 14157)	28,5 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)	Valores del SRV (acabado natural) En seco: 79 En húmedo: 53